

ESMALTE AL AGUA



Esmalte al agua formulado en base a dispersiones sintéticas emulsionadas en agua, excelente rendición, de bajo olor y gran resistencia en interiores y exteriores.

Fórmula que disminuye salpicaduras durante su aplicación, fácil de limpiar permitiendo hacerlo con un paño húmedo sin dañar la película de pintura.

Contiene biocidas, co-ayudantes para prevenir la proliferación de algas y hongos.

USOS

Se puede aplicar sobre superficies exteriores alcalinas, como estucos, hormigones, ladrillos y fibrocemento. Superficies interiores neutras como muros enlucidos con yeso y yeso cartón.

Excelente producto para siding fabricados con tableros de OSB, revestidos con papel fenólico, también en superficies de acero galvanizado, zinc de aluminio como canaletas y bajadas de agua.

Aplique el Esmalte al Agua 3MONOS sobre sustratos secos, en temperaturas ambientales entre 10 y 30 °C con 60% de humedad relativa

DILUCIÓN

1/4 Litro de agua potable por galón para brochas y rodillos

1/2 Litro de agua potable por galón para pistola con aire, de 2 a 3 capas dependiendo de color y rugosidad

Sobre superficies lisas se recomienda aplicar pintura con rodillos de pelo corto y en superficies rugosas o texturizadas con rodillos de pelo largo.

RECOMENDACIONES

Todas las superficies deben estar limpias y libres de polvo.

Las superficies alcalinas como hormigones, estucos, ladrillos y fibrocementos deberán tener al menos 28 días de fraguado y se lavarán con agua (hidrolavado) para eliminar sales de fraguado, material suelto y/o suciedades.

Para ladrillos y enchapes de los mismos, deben estar fraguados >28 días y se recomienda aplicar la primera mano con una dilución 3/4 litro de agua por galón y siguientes capas con 1/4 litro de agua por galón.

Las superficies de fibrocementos, sidings, acero zincado y zinc aluminio deberán ser lavadas con detergentes para eliminar posibles aceites de origen.

FORMATOS 1/4 GALÓN - GALÓN - TINETAS (4 Y 5 GAL) - TAMBOR 200 LTS

**SPORTS
COATINGS**

ESMALTE AL AGUA

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Resina sintética
Diluyente	Agua potable
Rendimiento	35±5 m ² /gal/mano
Colores	Según cartilla tintometría, blanco y negro
Tiempo de almacenamiento	1 año
Terminación	Semi brillo 15-25 (Brillo 60°), 45-65 (Brillo 85°)
Secado al tacto	30 minutos
Secado segunda mano	6 Horas
Secado final	14 a 21 días

PRECAUCIONES

No debe aplicarse sobre papeles interiores plastificados, tampoco en plásticos denominados "papeles", la pintura queda pegajosa durante un largo tiempo.

No debe aplicarse en techos antiguos, tejas de cemento, fibrocemento y de arcilla, no hay adherencia por estar meteorizadas por carbonización.

No aplicar directo en maderas porque el tanino de esta afecta el color de la película de esmalte al agua, se sugiere aplicar barniz diluido u oleo opaco previamente.

ALMACENAMIENTO

El producto envasado debe almacenarse en un espacio seco, fresco y bien ventilado según lo establece la legislación vigente.

Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de almacenaje a 10-30°C y humedad relativa <80%: 24 meses

Los componentes de este producto no son inflamables ni nocivos para las personas y el medio ambiente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los/as niños/as. No ingerir. Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica, mantener al afectado/a en reposo. Nunca provocar el vómito y beber abundante agua.

En el caso de contacto con los ojos, enjuague con agua de inmediato al menos durante 15 minutos.

En caso de contacto con la piel, es recomendable su limpieza inmediata.

Utilice guantes y antiparras de seguridad al utilizar Esmalte al Agua 3MONOS.

Los insumos utilizados para la elaboración de este producto son de baja flamabilidad, con pH entre 8 y 8,5.

Producto libre de amonio.

Los productos 3MONOS son elaborados y envasados en nuestras dependencias, ubicados en comuna de La Pintana, Región Metropolitana de Chile

PRODUCTO NO INFLAMABLE

