

PINTURA DE PISCINA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura SC-Piscina es un producto base agua formulado especialmente con un polímero 100% acrílico de acabado satinado, que permite recubrir e impermeabilizar piscinas de hormigón y fibra de vidrio, dejando una película de gran adherencia y flexibilidad. Se aplica directamente sobre muros, paramentos o enlucidos cementicios previamente neutralizados y acondicionados en piscinas de hormigón. Es permeable al vapor, pero impermeable al agua.

Usos Recomendados Este producto se aplica directamente sobre muros de hormigón o enlucidos cementicios que no contengan aditivos impermeabilizantes, ya que estos actúan como antiadherentes. Es recomendado en el primer pintado y repintado para piscina de fibra de vidrio. No aplique si la piscina esta revestida con productos epóxicos, cerámico y azulejos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Colores: Azul, celeste, gris y 2 colores en tintometría.

Terminación : Satinado Presentación : galón y balde de 4 galones Peso específico : (Kg. /l.): 1,15 – 1,25 Viscosidad (UK) : 70 - 80 Tiempo de Secado : (a 25°C y 60% HR): Tacto Secado total Repintado mínimo Dureza final 1 hrs. 12 hrs. 4 hrs. 7 días El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado. Rendimiento Teórico: 35 – 40 m² /gln en una mano, dependiendo de cómo se aplica la pintura, del color elegido y del tipo de superficie a recubrir. Estabilidad de Envasado: 24 meses en envase sellado sin abrir, protegido de la intemperie. PINTURA SC-PISCINA BASE AGUA

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Preparación de Superficie Piscinas nuevas de hormigón: Después de fraguada la superficie de hormigón o enlucido cementicio (28 días aprox.) se debe neutralizar y eliminar las sales solubles con una solución de ácido muriático al 10%, luego dejar secar totalmente y eliminar las sales remanentes con una escobilla seca. Limpie bien la superficie para eliminar el polvo circundante. Agite bien el contenido del envase y aplique la primera mano diluida como máximo un 20% a 25%, cuidando de no dejar zonas sin cubrir. Deje secar al menos 4 hrs. Aplique una capa delgada de SC-CUCHON PISCINA en zonas dañadas, tapando concavidades o pequeños nichos e irregularidades que se presenten en la estructura nueva. De inmediato, saque el excedente a llana parada, aplique sólo la pasta en las concavidades o zonas a reparar. Después de 24 horas, lije la superficie con lija gruesa y posteriormente con lija fina hasta lograr la suavidad deseada. Una vez limpia y seca la superficie, agite bien el contenido del envase y aplique la segunda mano diluida a un 10% y tercera mano sin diluir. Dejar secar entre manos al menos 4 hrs. Piscinas nuevas de Fibra de Vidrio: Eliminar todo tipo de contaminantes presente en la superficie y realizar una limpieza con detergente e hidrolavadora. Agite bien el contenido del envase y aplique la primera mano diluida como máximo un 20% a 25%, cuidando de no dejar zonas sin cubrir. Una vez seca la superficie aplique la segunda mano sin diluir. Dejar secar entre manos al menos 4 hrs. Repintado de Piscinas: Retire con espátula ancha toda la pintura suelta y todos los elementos extraños de la superficie (ej. bronceadores, sales, musgos, algas, polvo). Idealmente utilizar

detergente neutro para limpiar. Raspe y lije toda la superficie con lija para fierro grano 40- 50 para generar una superficie porosa y adherente. Limpie bien la superficie para eliminar todo el material particulado. Una vez limpia y seca la superficie, agite bien el contenido del envase. Aplique la primera mano de Pintura SC-Piscina base Agua diluida como máximo un 15%, dejar secar y aplicar una segunda mano de terminación sin diluir para piscinas de hormigón, después de la primera mano y luego de 12 horas aplique SC-CUCHON PISCINA en las zonas a nivelar y reparar fisuras y grietas. Después de 12 hrs. lije, limpie y aplique la segunda mano de terminación sin diluir.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN La aplicación debe ser en forma cruzada con brocha o rodillo de pelo corto, cuidando de no dejar poros sin pintar en la superficie y esperando al menos 4 horas entre manos (idealmente de un día para otro). Se recomienda hacer el llenado de la piscina después de al menos 7 días de la última mano aplicada. Pintar en horas de menor intensidad de sol, sobre superficies frías, antes del mediodía o en las tardes, cuando la temperatura de ella esté entre 10°C y Use, guantes y gafas de seguridad. Evite dar demasiadas pasadas de brocha o rodillo en la segunda mano, ya que puede remover la mano anterior. Aplique la pintura en capas delgadas, así evitará el englobamiento de esta en el proceso de secado. En repintados, compruebe la compatibilidad con la pintura anterior en una superficie pequeña, con esto evitará englobamientos y defectos de adherencias. Los colores intensos pueden bajar su tono debido a los efectos de las concentraciones del cloro. Además, el color bajo el agua se podrá ver distinto a la muestra, debido a la reflexión de la luz sobre el agua, profundidad y el entorno de la piscina. También puede existir una leve diferencia entre lotes distintos. Se recomienda siempre verificar que los envases sean de una misma partida de fabricación, de no ser así, se deben mezclar bien para obtener un color uniforme. Diluyente: Agua Potable DILUCIÓN: 10% a un 25%, dependiendo de la etapa en que se encuentra. Usar agua y detergente líquido para la limpieza de los utensilios. Precauciones de Seguridad: Almacenar en áreas limpias y bien ventiladas.

Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica, están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de éstos datos técnicos sin previo aviso.

Fecha de emisión: 19-01-2020