

Látex extracubriente

3MONOS

DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Pintura formulada en base a dispersión acrílica modificada en base a agua, bajo olor, alto rendimiento y excelente rendidor.

Tiene buena resistencia en exteriores e interiores sobre sustratos alcalinos.

Contiene fungicidas que actúan a prevenir la proliferación de hongos sobre la superficie de la pintura en habitaciones interiores con condiciones normales de temperatura y humedad.

Usos

Se puede aplicar sobre superficies exteriores alcalinas, como estucos, hormigones, ladrillos y fibrocemento. Superficies interiores neutras como muros enlucidos con yeso y yeso cartón. Su fórmula está especialmente diseñada para otorgar una terminación mate, ideal para cielos y habitaciones como comedor, cuarto de estar, dormitorios y pasillos.

Dilución

1/4 Litro de agua potable por galón para brochas y rodillos.

1/2 Litro de agua potable por galón para pistola con aire, de 2 a 3 capas dependiendo de color y rugosidad.

Sobre superficies lisas se recomienda aplicar pintura con rodillos de pelo corto y en superficies rugosas o texturizadas con rodillos de pelo largo.

Recomendaciones

Todas las superficies deben estar limpias y libres de polvo.

Las superficies alcalinas como hormigones, estucos, ladrillos y fibrocementos deberán tener al menos 28 días de fraguado y se lavarán con agua (hidrolavado) para eliminar sales de fraguado, material suelto y/o suciedades.

Para ladrillos estos deben tener un sellador de canto.

Las superficies deben estar selladas con una mano de sellador acrílico, antes de aplicar Látex Extracubriente, logrando así mejores rendimientos y nivelaciones.

Aplique el producto sobre sustratos secos cuando las temperaturas del aire y la superficie estén entre 10 y 30 °C con 60% H.R. y que estas se mantengan al menos 2 días posteriores a la aplicación.

Si la superficie presenta hongos, deben eliminarse con Cloro doméstico dejándolo actuar durante 2 horas, luego enjuagar y secar para pintar.

Formatos disponibles Galón 4 lts - Tineta 16 y 20 lts - Tambor 200 lts



**SPORTS
COATINGS**

Látex extracubriente

3MONOS

DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Tipo	Acrílica modificada
Diluyente	Agua potable
Rendimiento	35 ± 0.5 m ² /gal/mano
Colores	Según cartilla tintometría
Tiempo almacenamiento	2 años
Terminación	Mate, brillo 60° y 85° espesor 200 um húmedo
Secado al Tacto	30 minutos
Secado segunda mano	4 horas
Secado final	14 a 21 días

El producto envasado debe almacenarse en un espacio seco, fresco y bien ventilado según lo establece la legislación vigente.

Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de almacenaje a 10-30°C y humedad relativa <80%: 24 meses.

Los componentes de este producto no son inflamables ni nocivos para las personas y el medio ambiente.

Precauciones de seguridad

Mantener fuera del alcance de los/as niños/as. No ingerir. Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica, mantener al afectado/a en reposo.

Nunca provocar el vómito y beber abundante agua.

En el caso de contacto con los ojos, enjuague con agua de inmediato al menos durante 15 minutos.

En caso de contacto con la piel, es recomendable su limpieza inmediata.

Utilice guantes y antiparras de seguridad al utilizar Látex Extracubriente 3MONOS.

Los insumos utilizados para la elaboración de este producto son de baja inflamabilidad, con pH entre 8 y 8,5.

Producto libre de amonio.

Los productos 3MONOS son elaborados y envasados en nuestras dependencias, ubicados en comuna de La Pintana, Región Metropolitana de Chile.



HDPE



No Inflamable



**SPORTS
COATINGS**